

Renforcé au PE

Propriétés du lubrifiant		Valeur typique	Méthode de test	
Plage de service recommandée (°C)		-40 à 150		
Épaississant		Silice		
Huile de base	Type	Ester		
	Viscosité cinématique	8.7 cSt	ASTM D-445	
		54 cSt	ASTM D-445	
		45000 cSt	ASTM D-445	
	Index viscosité	139	ASTM D-2270	
	Point d'éclair °C	304	ASTM D-92	
	Point d'écoulement °C	-54	ASTM D-97	
Propriétés types de la graisse		Valeur typique	Méthode de test	
Couleur, aspect		Noir, Smooth		
Pénétration (1/10 mm)	Travaillé(e) 60X	279	ASTM D-217	
	Non travaillé(e)	214	ASTM D-217	
	Grade NLGI	2	ASTM D-217	
Densité	25°C	1.2 g/cm ³	ASTM D-70	
Déshuilage	24 heure(s)	100°C	0.7	ASTM D-6184
Évaporation	24 heure(s)	100°C	0.3	

The typical properties shown on this product data sheet should not be used as a basis for preparing specifications. Refer to our product SDS for detailed safety information on this product. (1508)