

Propriétés du lubrifiant			Valeur typique	Méthode de test
Plage de service recommandée (°C)			-40 à 125	
Épaississant			PTFE	
Huile de base	Type		Polyalphaolefin	
	Viscosité cinématique	100°C	15.2 cSt	ASTM D-445
		40°C	110.7 cSt	
		-40°C	86271.3 cSt	
	Index viscosité		144	ASTM D-2270
	Point d'éclair	°C	238	ASTM D-92
	Point d'écoulement	°C	-58	ASTM D-97
Propriétés types de la graisse			Valeur typique	Méthode de test
Couleur, aspect			Blanc, Smooth	
Pénétration (1/10 mm)	Non travaillé(e)		274	ASTM D-217
	Travaillé(e)	60X	291	
		10k	291	
	Grade NLGI		2	
Densité		25°C	1.1 g/cm ³	ASTM D-70
Déshuilage	24 heure(s)	100°C	1.4	ASTM D-6184
Évaporation	24 heure(s)	100°C	0.1	NYE CTM

The typical properties shown on this product data sheet should not be used as a basis for preparing specifications. Refer to our product SDS for detailed safety information on this product. (1504)