

PFOA Free, Ultrafiltré

Propriétés du lubrifiant		Valeur typique	Méthode de test	
Plage de service recommandée (°C)		-10 à 250		
Epaississant		PTFE		
Huile de base	Type	Perfluoropolyether		
	Viscosité cinématique	40°C 100°C	800 cSt 58 cSt	
	Index viscosité	138	ASTM D-2270	
	Point d'écoulement °C	-15	ASTM D-97	
Propriétés types de la graisse		Valeur typique	Méthode de test	
Couleur, aspect		Blanc, Smooth		
Pénétration (1/10 mm)	Grade NLGI	2.5	ASTM D-217	
	Travaillé(e)	253		
	Non travaillé(e)	235		
Densité	25°C	1.91 g/cm3	NYE CTM	
Déshuilage	24 heure(s)	100°C	1.65	ASTM D-6184
Évaporation	24 heure(s)	100°C	0	

The typical properties shown on this product data sheet should not be used as a basis for preparing specifications. Refer to our product MSDS for detailed safety information because this product. (1407)