

Renforcé au PE

Propriétés du lubrifiant		Valeur typique	Méthode de test
Plage de service recommandée (°C)		-54 à 175	
Épaississant		Savon de sodium	
Huile de base		Ester	
Viscosité cinématique		100°C	8.9 cSt
		40°C	48.5 cSt
		-40°C	22920 cSt
Index viscosité			166.2
Point d'éclair		°C	264
Point d'écoulement		°C	-57
Propriétés types de la graisse		Valeur typique	Méthode de test
Couleur, aspect		Bleu-noir, Smooth	
Pénétration		Grade NLGI	2
(1/10 mm)		Non travaillé(e)	P0
		Travaillé(e)	P60
			10K
			351
Densité		25°C	1.0007 g/cm ³
Déshuilage		24 heure(s)	100°C
Évaporation		24 heure(s)	100°C
			0.37
			0.64
			ASTM D-70
			ASTM D-6184
			ASTM D-972

The typical properties shown on this product data sheet should not be used as a basis for preparing specifications. Refer to our product SDS for detailed safety information on this product. (1506)