

Protège contre la rouille, Renforcé au PE

Propriétés du lubrifiant		Valeur typique		Méthode de test
Plage de service recommandée (°C)		-40 à 120		
Epaississant		Savon de lithium		
Huile de base		Polyalphaolefin		
	Type			
	Viscosité cinématique	40°C	243 cSt	
		100°C	29 cSt	
	Index viscosité		157	ASTM D-2270
	Point d'éclair	°C	204	ASTM D-92
	Point d'écoulement	°C	-43	ASTM D-97
Propriétés types de la graisse		Valeur typique		Méthode de test
Couleur, aspect		Black - Smooth		
Pénétration (1/10 mm)	Travaillé(e)	60X	353	ASTM D-217
	Non travaillé(e)		345	ASTM D-217
	Grade NLGI		0.5	ASTM D-217
Densité		25°C	0.86 g/cm ³	NYE CTM
Déshuilage	24 heure(s)	100°C	5.7	ASTM D-6184
Évaporation	24 heure(s)	100°C	0.2	

The typical properties shown on this product data sheet should not be used as a basis for preparing specifications. Refer to our product SDS for detailed safety information on this product. (1409)