

Ultrafiltré

Propriétés du lubrifiant		Valeur typique	Méthode de test	
Plage de service recommandée (°C)		-45 à 125		
Couleur, aspect		Light yellow		
Huile de base	Type	Cyclopentane		
	Viscosité cinématique	100°C	14 cSt	ASTM D-445
		40°C	103 cSt	
		-40°C	80480 cSt	
	Index viscosité	135	ASTM D-2270	
	Point d'éclair	°C	300	ASTM D-92
Point d'écoulement	°C	-51	ASTM D-97	
évaporation	24 heure(s)	100°C	0.02 %	NYE CTM
Densité		25°C	0.849 g/cm ³	ASTM D-1480

The export of this product is restricted. Please contact Nye Lubricants, Inc. for specific information.

The export of this product is restricted. Please contact Nye Lubricants, Inc. for specific information.

(1508)