

Protège contre la rouille

Propriétés du lubrifiant		Valeur typique	Méthode de test	
Plage de service recommandée (°C)		-60 à 100		
Couleur, aspect		Yellow		
Huile de base	Type	Polyalphaolefin		
	Viscosité cinématique	100°C	1.65 cSt	ASTM D-445
		40°C	5 cSt	
		-40°C	220	
	Index viscosité	173	ASTM D-2270	
	Point d'éclair	°C	150	ASTM D-92
Point d'écoulement	°C	-65	ASTM D-97	
évaporation	50°C	0.5	ASTM D-972	
	18 heure(s)	120°C	24	
Densité	20°C	0.8 g/cm ³	ASTM D-1480	

The typical properties shown on this product data sheet should not be used as a basis for preparing specifications. Refer to our product SDS for detailed safety information on this product. (1503)